

SOLIDO BIANCO – TIXO WHITE

Descrizione / Description



STUCCO PER LEGNO a base di resine poliesteri insature sciolte in stirolo monomero e pigmenti di fibre di legno selezionate. Esenti da benzolo, toluolo e xilolo. Le resine poliesteri sono termo indurenti ed hanno come caratteristica principale la proprietà di indurire per reazione catalitica tramite acceleranti aminici e perossidici organici.

WOOD FILLER made of polyester unsaturated resins dissolved into monomer styrol and pigments of selected wood fibres. Benzol, toluol and xilol free. The polyester resins are termo setting and have as peculiar feature the property to set for catalytic reaction by aminic accelerators and organic peroxides.

Istruzioni per l'uso / Use Instructions

Non usare su supporti termoplastici, antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. La superficie del supporto deve essere irruvidita e ben sgrassata. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso. Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale, che deve essere conservata ben chiusa. MIXER LEGNO nella confezione originale conservato a 20° C e UR 40-50% ha una durata di 12 mesi.

Do not apply on thermostatic support, antirust and antirust primer. The surface of the support should be ROUGHED WITH GRINDER AND GREASE FREE. Do not accelerate drying time by using heaters or infrared radiation. Do not add rest of dry filler back to the original can, which should be kept and well closed. MIXER LEGNO, at 20° C and with and H.R. of 40-50 can last at least 12 months.

PRODOTTO / PRODUCT: **STUCCO LEGNO** MARCHIO / BRAND: **MIXER**

Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Via Colletta, 14 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY - P.iva 02572530356
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

<u>DATI TECNICI</u>		<u>TECHNICAL DATA</u>	
Viscosità cps 21°C 20 r.p.m. ASTM D2196	Pasta tixotropica	Viscosity cps 21°C 20 r.p.m. ASTM D2196	Thixotropic paste
Densità a 21° C gr/cm ³	1.20	Density at 21° C gr/cm ³	1.20
Aspetto noce nazionale, rovere	pasta tixotropica color chiaro, scuro,	Aspect colored thixotropic paste	light, national walnut, dark, oak
Rapporto di uso mastice con indurente	100+2/3	Ratio of use with glue/hardener	100+2/3
Tempo di gel in massa a 21°C in min.	4-8	Gel time in bulk at 25°C in min	4-8
Tempo di fuori tatto in strato sottile a 21°C	circa 15-20 min	Tacky free in thin layer at 21°C in min approx.	15-20 min
Tempo lavorabilità consigliato a 21°C in min.	circa 60-80 min	Working time suggested at 21°C in min approx.	60-80 min
Spessore di utilizzo	da 200 microns a 2 mm	Thickness	From 200 microns up to 2 mm
Temperatura minima di utilizzo dopo indurimento	0°C	Minimum temperature of use after hardening	0°C
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento	+110°C	Maximum temperature of use after hardening	+110°C
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	Shelf life	12 month

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.

The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity and sources of heat.

Misure di sicurezza / Safety rules

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note sulle indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti

Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written on the label on the tins/drums.

Carteggiabile / Dry sanding

Dopo 15-30 minuti in funzione dello spessore e della temperatura ambiente. A secco con grana 40/80 e ad umido con carta impermeabile gr. 180/200. / After 15-30 minutes with resin open paper grit 40-50-60-80; after one hour. With sandpaper grit 80-120 and wet with latex waterproof paper grit 180-220.

Confezioni disponibili / Packaging available

Ml. 125 - Ml. 500 - Ml. 750 - Ml. 850 - Lt. 4

PRODOTTO / PRODUCT: **STUCCO LEGNO** MARCHIO / BRAND: MIXER

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l'autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.