

STUCCO PER LEGNO

WOOD FILLER

STUCCO PER LEGNO - WOOD FILLER



STUCCO PER LEGNO a base di resine poliesteri insature sciolte in stirolo monomero e pigmenti di fibre di legno selezionate. Esenti da benzolo, toluolo e xilolo. Le resine poliesteri sono termo indurenti ed hanno come caratteristica principale la proprietà di indurire per reazione catalitica tramite acceleranti aminici e perossidici organici.

WOOD FILLER made of polyester unsaturated resins dissolved into monomer styrol and pigments of selected wood fibres. Benzol, toluol and xilol free. The polyester resins are termo setting and have as peculiar feature the property to set for catalytic reaction by aminic accelerators and organic peroxides.

Avvertenze:

non usare su supporti termoplastici, antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. La superficie del supporto deve essere irruvidita e ben sgrassata. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso. Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale, che deve essere conservata ben chiusa. MIXER LEGNO nella confezione originale conservato a 20 °C e UR 40-50% ha una durata di 12 mesi.

Confezioni:

cod. 220 barattolo 125 ml. Cartoni da 18 pz.
Cod. 221-b barattolo 500 ml. Cartoni da 12 pz.
Cod. 222 barattolo 750 ml. Cartoni da 12 pz.
Cod. 222-a cartuccia 850 ml. Cartoni da 12 pz.
Cod. 225 lattina 4 lt. Cartoni da 4 pz.

Cautions:

Do not apply on thermostatic support, antirust and antirust primer. The surface of the support should be **ROUGHED WITH GRINDER AND GREASE FREE**. Do not accelerate drying time by using heaters or infrared radiation. Do not add rest of dry filler back to the original can, which should be kept and well closed. MIXER LEGNO, at 20 °C and with and H.R. of 40-50 can last at least 12 months.

Packing:

cod. 220 - 125 ml. cans - 18 in a box
cod. 221 b. - 500 ml. cans - 12 in a box
cod. 222 - 750 ml. cans - 12 in a box
cod. 222-a - 850 ml. cartridges - 12 in a box
cod. 225 - 4 lt. cans - 4 in a box

Tipo di prodotto / Type of product	Stucco poliesteri a spatola / Spatula polyester filler
Colore / Colour	Legno chiaro, scuro, noce nazionale, rovere / Light, national walnut, dark, oak
Peso specifico / Specific weight	1,200 kg / lt.
Miscelare / Mixture	100 parti di MIXER LEGNO e 1-3% di catalizzatore / 100 part MIXER WOOD FILLER with 1-3% hardener
Rapporto catalizzatore Hardener ratio mixing	a 25 °C= 1%; a 18 °C= 2%; a 10 °-15 °C= 3% at 25 °C= 1%; at 18 °C= 2%; at 10 °-15 °C= 3%
Tempo di utilizzo Application time	da 4 a 7 minuti a seconda della temperatura ambiente e quantità induritore From 4 to 7 minutes depending on room temperature and amount of hardener
Spessore di utilizzo / Thickness	da 200 microns a 2 mm / From 200 microns up to 2 mm
Carteggiabile / Dry sanding	Dopo 15-30 minuti in funzione dello spessore e della temperatura ambiente. A secco con grana 40/80 e ad umido con carta impermeabile gr. 180/220. / After 15-30 minutes with resinat open paper frit 40-50-60-80; after one hour. With sandpaper grit 80-120 and wet with latex waterproof paper grit 180-220.